



Fluxaf Pro

Fluxaf Pro is een afbijtmiddel snel en krachtig watergedragen- en alkydcoatings, sierpleisters, anti-fouling, vernissen, lijmen en graffiti van bijna alle oppervlakten verwijdt. Toepasbaar op alle houtsoorten en metaal (behalve aluminium). Bij het afbijten van natuurlijke houtsoorten treden geen verkleuringen op. Plastics zullen in het algemeen aangetast worden. Aanbevolen wordt om bij kunststof ondergrond vooraf te testen op een onopvallende plaats.

Verwijderd o.a.:

- Watergedragen- en alkydecoatings
- Sierpleisters
- Anti-fouling
- Vernissen
- Lijmen
- Graffiti

Toepasbaar op bijna oppervlakten, zoals:

- Houtsoorten
- Metaal (behalve aluminium)
- Plastic zal in het algemeen aangetast worden

Verwerking:

1. Voor gebruik van Fluxaf Pro, moeten delen die niet behandeld moeten worden afgedekt worden, zodat deze niet worden aangetast.
2. Verwijder de loszittende verflagen.
3. Breng Fluxaf Pro met een kwast, roller of spatel in een dikke laag aan. Bij gebruik van een kwast raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige kunststof kwasten worden door Fluxaf Pro aangetast. Nylon, daarentegen, wordt niet aangetast.
4. Fluxaf Pro moet voldoende dik aangebracht worden, zodat deze laag dikker is dan de te verwijderen verflaag.
5. Fluxaf Pro, aangebracht op verf of pleisterwerk, zal inweken in de verf of het pleisterwerk, dus wanneer de verf of het pleisterwerk wordt verwijderd, zal ook het gebruikte afbijtmiddel verwijderd worden. Na het afbijten zal de verf of het pleisterwerk samen met de afbijt afgevoerd moeten worden volgens de lokaal geldende richtlijnen. In de praktijk zal er dan geen afbijtmiddel worden gemorst op de grond of op andere plekken.
6. Verwerkingstijd gemiddeld van 15 tot 45 minuten. Afhankelijk van het type verf en de dikte van de verflagen, kan het tot meerdere uren duren. Indien nodig behandeling herhalen.
7. Wanneer er ruimte tussen de verflagen ontstaat kan een tweede behandeling nodig zijn, doordat de onderste verflagen niet worden aangetast.
8. Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat het afbijtmiddel te snel droogt. In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken.
9. Opgeloste verf kan verwijderd worden met een schraper, een borstel of met een hogedruksuit (60-90°C).
10. Oppervlak grondig nawassen met water.
11. Het is van groot belang bij buitengevels om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Voorzorgsmaatregelen:

- Het dragen van juiste veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril is aanbevolen.
- Adem de spray van de afbijt niet in.
- Wanneer Fluxaf Pro in contact komt met de huid of de ogen, zorgvuldig spoelen met water.
- Fluxaf Pro is niet voor inwendig menselijk gebruik. Bij inslikken, raadpleeg een arts en neem het veiligheidsinformatieblad mee.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met (warm) water.

Verkrijgbare hoeveelheden:

0,75L, 5L & 20L.

Houdbaarheid:

Fluxaf Pro kan tot 2 jaar worden opgeslagen tussen de 5°C en 35°C in de originele, ongeopende verpakking.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Fluxaf Pro

Fluxaf Pro is a paint stripper that quickly and powerfully removes water-based substances alkyd coatings, decorative plasters, anti-fouling, varnishes, glues and graffiti of almost all surfaces. Applicable to all types of wood and metal (except aluminium). None occur when stripping natural wood species discolouration. Plastics will generally be affected. It is recommended to test for a plastic substrate in advance inconspicuous place.

Removed:

- Waterborne and alkyl coatings
- Decorative plasters
- Anti-fouling
- Varnishing
- Glue
- Graffiti

Applicable on almost surfaces, such as:

- Wood species
- Metal (except aluminum)
- Plastic will generally be affected

Processing:

1. Before using Fluxaf Pro cover parts that do not need to be treated, so that these not be affected.
2. Remove the loose paint layers.
3. Apply Fluxaf Pro in a thick layer with a brush, roller or spatula. When using a we recommend a brush with natural bristles. Some plastic brushes are used affected by Fluxaf Pro. Nylon, on the other hand, is not affected.
4. Fluxaf Pro must be applied sufficiently thick so that this layer is thicker than the to remove paint layer.
5. Fluxaf Pro, applied to paint or plaster, will soak into the paint or plaster, that is when the paint or plaster is removed, so will the used paint remover be removed. After stripping, the paint or plaster will work with the stripper must be disposed of in accordance with the locally applicable guidelines. In practice there will then be no paint stripper should be spilled on the ground or other places.
6. Processing time on average from 15 to 45 minutes. Depending on the type of paint and the thickness of the paint layers, it may take up to several hours. Repeat treatment if necessary.
7. If space is created between the paint layers, a second treatment may be necessary, because the bottom paint layers are not affected.
8. High intensity sunlight and strong winds can cause the paint remover to dry too quickly. In these cases, apply more paint remover to the dried pieces.
9. Dissolved paint can be removed with a scraper, a brush or with a high pressure sprayer (60-90 ° C).
10. Wash the surface thoroughly with water.
11. It is very important with outer facades to start at the bottom and from there upwards to work.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.

Precautionary measures:

- Wearing proper safety gloves and goggles is recommended.
- Do not inhale the spray from the stripper.
- If Fluxaf Pro comes into contact with the skin or eyes, rinse thoroughly with water.

The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations.

- Fluxaf Pro is not for internal human use. If swallowed, consult a physician and take the safety data sheet.

Cleaning:

Clean tools with (warm) water.

Available quantities:

0,75L, 5L & 20L.

Shelf life:

Fluxaf Pro can be stored for up to 2 years between 5 ° C and 35 ° C in the original, unopened packaging.

Safety advice:

For extensive safety information, consult the MSDS.

MSDS can be downloaded at www.fluxaf.com.



Fluxaf Pro

Fluxaf Pro est un décapant pour peinture qui élimine rapidement et puissamment les produits à base d'eau revêtements alkyde, enduits décoratifs, antalisures, vernis, colles et graffitis sur presque toutes les surfaces. Peut être utilisé sur tous types de bois et de métal (sauf l'aluminium). Aucune décoloration ne se produit lorsque le bois naturel est mordu. Les plastiques seront généralement affectés. Il est recommandé de tester au préalable dans une zone peu visible avec un substrat en plastique.

Supprimé:

- Revêtements aqueux et alkyles
- Enduits décoratifs
- Anti-fouling
- Vernissage
- La colle
- Graffiti

Applicable sur presque toutes les surfaces, telles que:

- Essence de bois
- Métal (sauf aluminium)
- Le plastique sera généralement affecté

Traitement:

1. Avant d'utiliser Fluxaf Pro, couvrez les pièces qui ne doivent pas être traitées pour ne pas être affectées.
2. Retirez les couches de peinture détachées.
3. Appliquez Fluxaf Pro en couche épaisse avec un pinceau, un rouleau ou une spatule. Lors de l'utilisation d'une brosse, nous recommandons une brosse à poils naturels. Certaines brosses en plastique sont affectées par Fluxaf Pro. Le nylon, en revanche, n'est pas affecté.
4. Fluxaf Pro doit être appliqué suffisamment épais pour que cette couche soit plus épaisse que la couche de peinture à enlever.
5. Fluxaf Pro, appliquée sur de la peinture ou du plâtre, pénètre dans la peinture ou le plâtre. Ainsi, lorsque la peinture ou le plâtre est enlevé, le décapant de peinture utilisé sera également enlevé. Après décapage, la peinture ou le plâtre doivent être éliminés avec le décapant conformément aux directives locales en vigueur. En pratique, aucun décapant ne sera renversé sur le sol ou ailleurs.
6. Temps de traitement en moyenne de 15 à 45 minutes. Selon le type de peinture et l'épaisseur des couches de peinture, cela peut prendre plusieurs heures. Répétez le traitement si nécessaire.
7. Si un espace est créé entre les couches de peinture, un deuxième traitement peut être nécessaire, car les couches de peinture inférieures ne sont pas affectées.
8. La lumière du soleil à haute intensité et les vents forts peuvent provoquer un séchage trop rapide du décapant. Dans ces cas, appliquez plus de décapant pour peinture sur les pièces séchées.
9. La peinture dissoute peut être enlevée avec un grattoir, un pinceau ou avec un spray haute pression (60-90 ° C).
10. Lavez soigneusement la surface avec de l'eau.
11. Il est très important que les façades extérieures commencent par le bas et remontent à partir de là.

Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Des mesures de précaution:

- Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de sécurité appropriés.
- Ne pas inhale le spray du décapant.
- Si Fluxaf Pro entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau.
- Fluxaf Pro n'est pas destiné à un usage humain interne. En cas d'ingestion, consultez un médecin et emportez la fiche de données de sécurité avec vous

Nettoyer:

Nettoyer les outils avec de l'eau (tiède).

Quantités disponibles:

0,75L, 5L & 20L.

Durée de Conservation:

Fluxaf Pro peut être conservé jusqu'à 2 ans entre 5 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.com.