



Lacq Universele Hechtprimer

Lacq Universele Hechtprimer is een hoogwaardige, waterverdunbare hechtprimer die zorgt voor de juiste basis voordat u begint met aflakken. Daarnaast heeft Lacq Universele Hechtprimer een positieve invloed op de duurzaamheid van de opvolgende lagen, heeft het een zijdeglans afwerking en is het gemakkelijk te verwerken.

Toepassing:

Als basis dat zorgt voor een gladde ondergrond, geschikt voor binnen en buiten op ondergronden als hout, metaal, zink, aluminium (plaat-aluminium) en hard-PVC. Het is passief roestwerend, matig isolerend op doorbloedende houtsoorten. Belangrijk: Geen hechting op niet voorbehandeld giet-aluminium.

Toepasbaar voor binnen en buiten op:

- Hout
- Metaal
- Zink
- Aluminium (plaat-aluminium)
- Hard PVC

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik goed oproeren.
- Ondergrond zorgvuldig stof-, vet- en roestvrij maken; oude loszittende lagen verwijderen.
- Niet verwerken beneden 7°C lucht- en ondergrondtemperatuur en een luchtvochtigheid boven 85%.

Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen.

Applicatie:

Te verwerken met kwast, roller, luchtspuit of airless (airless spuitdruk 120-140 bar, spuitnozzle 0,009-0,011 inch, spuihoek: 40° en 3-5% vol. met water verdunnen).

Droogtijd:

Na ca. 2 uur overschilderbaar met muurverf; na 24 uur met lakverf (bij 20°C en 65% RV).

Reiniging:

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en na gebruik verpakking goed sluiten.

Rendement:

Ca. 10 m² per liter op een gladde ondergrond.

De verwerkingstemperatuur: 9 - 30°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Let op! Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Verkrijgbare hoeveelheden:

0,5L, 1L & 2,5L.

Verkrijgbare kleuren:

Het product kan naar wens aangekleurd worden.

Houdbaarheid:

In onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Lacq Multi Surface Primer

Lacq Multi Surface Primer is a high-quality, water-dilutable bonding primer that provides the right base before starting to finish. In addition, Lacq Multi Surface Primer has a positive influence on the durability of the subsequent layers, has a satin finish and is easy to apply.

Applicable for indoors and outdoors:

- Wood
- Metal
- Zinc
- Aluminum (sheet aluminum)
- Hard PVC

Instructions:

1. Stir well before use.
2. It is important to degrease the object in advance with Fluxaf Power-Clean or Fluxaf Pro-Clean.
3. Apply with a brush, roller or spray.
4. Close packaging tightly after use.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.

Application:

Apply with a brush, roller or spray.

Drying time:

At approx. 23 °C. and 50% rel. humidity can be painted over with dispersion varnishes after 2 hours.

Pay attention! Leave synthetic resin coatings overnight.

Cleaning:

Clean tools with water immediately after use.

Efficiency:

About 10 m² per liter on a smooth surface.

The processing temperature: 9 - 30 ° C
Relative humidity: maximum 85%

Pay attention! The yield depends on the application method, the quality of the substrate and the shape of the object.

Available quantities:

0,5L, 1L & 2,5L.

Available colors:

The product can be colored as desired.

Shelf life:

Can be stored for at least 1 year in unopened packaging. Store cool, dry and frost-free.

Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS.
MSDS is available on www.lacq.eu.



Primaire d'accrochage Universel Lacq

Primaire d'accrochage Universel Lacq est un primaire d'adhérence de haute qualité, diluable à l'eau, qui fournit la bonne base avant de commencer la finition. De plus, Primaire d'accrochage Universel Lacq a une influence positive sur la durabilité des couches suivantes, a une finition satinée et est facile à appliquer.

Application:

En tant que base, il assure une surface lisse, adaptée aux utilisations intérieures et extérieures telles que le bois, le métal, le zinc, l'aluminium (tôle d'aluminium), le PVC dur.

Applicable à l'intérieur et à l'extérieur sur:

- Bois
- Métal
- Zinc
- Aluminium (tôle d'aluminium)
- PVC dur

Instructions:

- Bien remuer avant l'utilisation.
- Enlevez soigneusement la poussière, la graisse et la rouille de la surface; enlevez les anciennes couches détachées.
- Ne pas traiter en dessous de 7°C, la température de l'air et du substrat et l'humidité audessus de 80%.

Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Application:

Peut être utilisé avec un pinceau, un rouleau et des peintures et rouleaux dans la qualité fournie pour la pulvérisation sans air avec 3-5 vol. Diluez% d'eau.

Buse: 0,009 - 0,0011 pouce

Pression de pulvérisation: 120-140 bar

Angle de pulvérisation: 40 °

Temps de séchage:

Peut être recouvert de peinture murale après environ 2 heures ; après 24 heures avec de la peinture émaillée. (à 20 ° C et 65 % HR).

Nettoyer:

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Rendement:

Environ 10 m² par litre sur une surface lisse.

La température de traitement: 9-30 ° C

Humidité relative: maximum 85%

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Quantités disponibles:

0,5L, 1L & 2,5L.

Couleurs disponibles:

Un mélange de blanc et de couleur peut être demandé sur demande.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Durée de Conservation:

Fluxaf Graffi-Clean peut être conservé jusqu'à 3 ans entre 10 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.